



# FICHA DE DATOS TÉCNICOS

## Professional Advantage™ Pintura Satinado Interior/Exterior N. ° G180 BLANCO



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR PROFESSIONAL ADVANTAGE™ G180 para Interior/Exterior con acabado Satinado, es una pintura vinil acrílica de calidad y valor en una sola pintura, que ofrece un máximo desempeño y recubrimiento en diferentes aplicaciones como: rociador, rodillo o brocha. Tiene excelente rendimiento, cobertura y poder cubriente por metro cuadrado, haciéndolo ideal para remodeladores, contratistas en general, pintores profesionales que tienen una amplia gama de trabajos de diferente magnitud, residenciales o comerciales. Ecológica, Certificado GREENGUARD, y con bajo olor y bajos niveles de COV. Ahorra tiempo y esfuerzo con su aplicación fácil y limpia, con bajo salpicado. Acabado lavable y tallable.

### DÓNDE USAR

Este acabado satinado elegante es ideal para estancias, salas, comedores, recámaras, cuartos de Niños, pasillos, cocinas, baños, y más. Utilícelo en superficies Interiores o Exteriores preparadas adecuadamente o previamente pintadas o con primer/sellador, como estucos, hormigón, concreto, mampostería, bloques de concreto, madera, tablaroca y paneles de yesos.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

#### BASES ENTINTADAS/MAX CARGA DE TINTA:

N.° G180 Blanco 3,72 L (126 oz / 4 oz)  
N.° G183 Base Oscura 3,43 L (116 oz / 14 oz)

#### ACABADO: Satinado

Brillo: 5-11 a 60°  
10-22 a 85°

El nivel de brillo depende de la porosidad y de las distintas irregularidades de la superficie.

Colores: más de 2,300 entintables

Tipo: PVA

#### % de Sólidos:

**Por Volumen:** 33% ± 2% (G180)  
24.3% +/- 2% (G183)  
**Por Peso:** 44% +/- 2% (G180)  
31.8% +/- 2% (G183)

**Peso por Galón:** 10.2lbs./gal (G180)  
8.46 lbs./gal (G183)

COV: < 50 g/L.

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: 95-105KU

\*Espesor Recomendado de la Capa:

**Húmeda:** 5.3 mil / **Seca:** 1.7 mil @ 23m²/GL

**Húmeda:** 4.0 mil / **Seca:** 1.3 mil @ 37 m²/GL

\*Cobertura: 23-37m²/GL, según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

### APLICACIÓN:

Todas las superficies deben estar preparadas adecuadamente y limpias. Elimine pintura suelta y salitre. Lave todo tipo de polvo y grasa con detergente, enjuague y permita secar. Elimine manchas de hongos/moho con un producto especializado para remover este tipo de manchas. Lije superficies brillosas y resane imperfecciones. Elimine todo el polvo con un trapo húmedo, permita secar. Permita que las superficies recientemente aplicadas con mortero, yeso o mampostería hayan alcanzado el secado/fraguado antes de aplicar el primer/sellador, por lo menos 30 días.

Utilice el producto cuando la temperatura ambiente y de la superficie entre 2-32°C (35-90°F). NO DILUYA EL PRODUCTO. El producto está formulado para usarse con la consistencia original únicamente. Entremezcle recipientes de un mismo producto para garantizar un color y brillo uniformes. Algunos colores requieren más de una capa. Para reducir la cantidad de material restante, consulte con su distribuidor o utilice una calculadora de pintura en línea, que determine la cantidad correcta de pintura que debe comprar.

**Rociador sin Aire:** Puntilla de .015 a .021 con filtro de malla #60.

**Rodillo:** Utilice un rodillo de alta calidad de 3/8"-1/2" de alta calidad sobre superficies lisas o un rodillo de 1/2"-3/4" sobre superficies porosas o semi ásperas.

**Brocha:** Use una brocha de Nailon/Poliéster de alta calidad.

#### Secado:

- Seca al tacto en 1 hora a 25°C (77 °F) y una humedad del 50%.
- Aplique otra capa en 2 horas.
- Tarda más tiempo en condiciones más húmedas o más frías.
- Después de 2 semanas, la capa de pintura seca puede limpiarse con detergente líquido suave, no abrasivo.

CUMPLE CON ESTAS DESDE 3/22/2017			
GREENGUARD Certificado	SÍ	US EPA INDOOR airPLUS	SÍ
GREENGUARD GOLD Certificado	SÍ	US EPA RECOMMENDATION FOR FEDERAL PURCHASING	SÍ
LEED® 2009 CI	SÍ	ASHRAE	SÍ
LEED® 2009 NC	SÍ	BREEAM International Commercial Indoor Air Quality	SÍ
LEED® v4 BD+C	SÍ	BREEAM UK New Construction	SÍ
LEED® v4 ID + C	SÍ	Singapore BCA Green Mark GB NRB:2015	SÍ
LEED® O+M: Existing Building	SÍ	Fitwel Commercial Interior	SÍ
LEED® v4.1 BD+C	SÍ	Fitwel Multifamily Residential	SÍ
LEED® v4.1 ID + C	SÍ	Fitwel Multi-tenant & Single tenant	SÍ
NAHB	SÍ	GSAS 2019 - Global Sustainability Assessment System	SÍ

### PRECAUCIONES / LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No lo utilice en pisos.
- No lo utilice cuando la temperatura ambiente y de la superficie sea menor a 2°C (35°F) o mayor a 32°C (90°F).
- Permita 2 semanas antes de lavar o limpiar la superficie para que seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

### SELLADOR/SISTEMAS RECOMENDADOS:

#### Yeso-Cartón/Tablero de Madera:

- BEHR PROFESSIONAL ADVANTAGE™ Primer/Sellador N.° G050

#### Madera:

- BEHR PROFESSIONAL ADVANTAGE™ Primer/Sellador N.° G050
- BEHR PREMIUM PLUS® Acrílico Anticorrosivo Primer/Sellador Interior/Exterior Base Agua N.° 436

#### Aceites Naturales de Madera/Bloqueo de Manchas:

- BEHR PROFESSIONAL ADVANTAGE™ Primer/Sellador N.° G050
- BEHR PREMIUM PLUS® Acrílico Anticorrosivo Primer/Sellador Interior/Exterior Base Agua N.° 436

#### Mampostería con Niveles de pH de hasta 13.0:

- BEHR PREMIUM™ Primer/Sellador Acrílico Anti-Salitre N.° G070
- BEHR PREMIUM PLUS® Acrílico Anticorrosivo Primer/Sellador Interior/Exterior Base Agua N.° 436

#### Superficies Previamente Pintadas:

- BEHR PROFESSIONAL ADVANTAGE™ Primer/Sellador N.° G050
- BEHR PREMIUM PLUS® Acrílico Anticorrosivo Primer/Sellador Interior/Exterior Base Agua N.° 436

#### LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipo con agua limpia. Para desechar recipientes vacíos, y pintura sin usar, contacte al servicio local de recolección.

\* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A. Rev: 4/21/2023



## FICHA DE DATOS TÉCNICOS



# Professional Advantage™ Pintura Satinado Interior/Exterior N. ° G180 BLANCO



### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, salitre, aceite, grasa, cera, pulidores, manchas de alga y hongos, pintura suelta y desprendida, óxido y otras sustancias extrañas. Elimine al brillo en superficies brillosas antes aplicarles un acabado. Rellene todos los huecos con un primer/sellador de alta calidad que se pueda pintar y permita que seque completamente antes de aplicar el acabado.

**Manchas de hongos Interiores:** Elimine todos los contaminantes de la superficie lavando con un limpiador apropiado y siguiendo todas las instrucciones del fabricante.

**Madera Nueva:** Elimine aceites cristalizados con una lija. Remate los clavos y rellene todos los orificios y ranuras con el material de relleno para madera apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo húmedo. Rellene todos los huecos con un resanador de alta calidad que se pueda pintar y permita que seque completamente antes de aplicar el acabado.

**Madera Previamente Pintada:** Elimine toda la pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente después enjuague completamente con agua limpia. Remate los clavos y rellene todos los orificios, raspaduras y ranuras con el material de relleno para madera apropiado y permita secar completamente. Elimine todo el polvo con un trapo de limpieza. Rellene todos los huecos con un primer/sellador de alta calidad que se pueda pintar y permita que seque completamente antes de aplicar el acabado.

**Superficies Brillosas:** Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente antes de aplicar el acabado.

**Madera:** ¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar madera tratada con químicos para prevenir descomposición podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

**Mampostería:** Todas las superficies de mampostería deben secar durante un mínimo de 28 días antes de pintarse. Quite todos los compuestos de fraguado, salitre, agentes limpiadores, eflorescencia y otros materiales extraños antes de aplicar este acabado (consulte el estándar ASTM D4260). El pH de la mampostería debe ser de 10.0 o menos antes de aplicar el acabado (consulte el estándar ASTM D4262). La mampostería lisa podría requerir un "agarre" o un buen terminado para una óptima adherencia. Para crear un buen agarre consulte el estándar ASTM D460 (ácido preparativo) o el ASTM 4259 (abrasión mecánica).

### INFORMACIÓN GENERAL:

**IMPORTANTE: NO ABRA LA LATA SIN LEER LAS INSTRUCCIONES. PARA BASES OSCURAS- NO UTILICE SIN COLORANTES.**

¡ADVERTENCIA! Es sabido para el estado de California, que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos.

¡ADVERTENCIA! ¡IRRITANTE! ES DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareo, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P pre-filtrado particulado) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si experimenta dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato.

**PRECAUCIÓN: NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS - NO LO INGIERA.**

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIA ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE.** Utilice un respirador NIOSH aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la **Línea de Información del Plomo al 1-800- 424-LEAD** (solo en E.U.A.) o visite [www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html](http://www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html). En México, llame a su centro de emergencias, Centro de salud, delegación o municipio más cercano para mayores informes o emergencias llame al 01800- 0092800.

¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada.

\* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2013 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A.  
Rev: 4/21/2023

