



## TINTA DECORATIVA PARA CONCRETO N.º 863 BASE ENTINTABLE



### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR SPECIALTY™ TINTA DECORATIVA PARA CONCRETO es un acabado decorativo único que le da profundidad y belleza a su casa al transformar concreto convencional en un piso hermoso, elegante y lujoso similar a un acabado de mármol natural.

### USOS RECOMENDADOS:

En superficies de concreto interiores o exteriores sin sellador, preparadas adecuadamente tales como: patios, pórticos, losetas, pasillos, cocinas, dormitorios y otros pisos de concreto. NO lo utilice en pisos y entradas de cochera, alrededor de albercas o en concreto que esté sujeto a altos niveles de humedad.

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

#### Mezclas de colores:

N.º 863 Base Entintable

Lustre: <5 @ 60°

Tipo de vehículo: Acrílico

Peso por galón: 8.33-8.56 %

#### Sólidos:

Por volumen: <10 +/- 2%

Por peso: <10 +/- 2%

COV: <120 (g/l) (solo tinte concreto)

Punto de inflamación: No aplica

Viscosidad: Zahn N.º 1: 20-30 segundos

Cobertura: 175-250 pies cuadrados por galón, según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.

No incluye la pérdida de material al aplicar con rociador.

#### Sellador Wetlook N.º 985 (se vende por separado):

Brillo: 60-75 @ 20° / 80-90 @ 60°

Tipo de vehículo: Acrílico

Peso por galón: 8.39-8.79 %

La vida útil en condiciones normales es de dos años sin abrir.

#### Sólidos:

Por volumen: 31 +/- 2%

Por peso: 33 +/- 2%

COV: <100 (g/l)

Punto de inflamación: No aplica

Viscosidad: Zahn N.º 2: 12-24 segundos

#### \*Espesor recomendado de la capa:

Húmeda: 10.7 Seca: 3.3 mil a 150 p<sup>2</sup>/gal

Húmeda: 5.3 Seca: 1.7 mil a 300 p<sup>2</sup>/gal

Cobertura: 150-300 pies cuadrados por galón, según el método de aplicación y la porosidad de la superficie.

No incluye la pérdida de material al aplicar con rociador.

### SISTEMA RECOMENDADA:

#### Concreto/Mampostería

1.º capa: color base

2.º capa: color acentuado

3.º capa: Sellador Wetlook 985

### APLICACIÓN:

#### Tinta para concreto: color base y acentuado:

##### ROCIADOR DE BOMBA

Lea atentamente todas las instrucciones de montaje y de uso antes de utilizar el rociador de bomba. Cuando no esté en uso, sumerja la punta del rociador de bomba en agua para evitar que la punta se obstruya.

Revuelva el color base en la lata antes de verterlo en el rociador de bomba. **Importante:** Pruebe el producto en un área pequeña para asegurarse de estar conforme con el color. Llene el rociador de bomba con Color base y presurícelo completamente. Aplique la tinta configurando el rociador a una pulverización fina. **Punta:** Practique rociando en un trozo de cartón o de diario. Aplique el Color base realizando un movimiento aleatorio o en forma de ocho teniendo cuidado de no crear un dibujo en el concreto. Mantenga la punta del rociador a aproximadamente 10 pulgadas de la superficie de concreto. Si tiene que parar durante la etapa de aplicación, utilice los puntos de descanso naturales como los límites, las paredes o las juntas de expansión. **Importante:** Para evitar que los goteos perjudiquen la superficie, utilice un trapo para secar las gotas que se forman cuando detiene el rociador. Aplique a una tasa de cobertura de aproximadamente 175-250 p<sup>2</sup> (16-23 m<sup>2</sup>) dependiendo de la porosidad y la textura de la superficie. Deje secar el Color base al tacto (aproximadamente 1-2 horas dependiendo de la temperatura y la humedad) antes de aplicar el Color acentuado. (Siga las instrucciones de aplicación de "Color base" anteriores.) Deje secar el color acentuado 24 horas antes de aplicar el Sellador Wetlook (se vende por separado). Guarde el producto sin usar para futuros retoques.

#### Capa final: Sellador Wetlook N.º 985:

Enjuague el rociador y la varilla de bomba con agua limpia. Revuelva el Sellador Wetlook en la lata antes de verterlo en el rociador de bomba. Llene el rociador de bomba con Sellador Wetlook y presurícelo completamente. Deje secar el color acentuado 24 horas antes de aplicar el Sellador Wetlook. Aplique una fina capa a una tasa de cobertura de 150-300 p<sup>2</sup> (14-28 m<sup>2</sup>) por galón. La tasa de cobertura depende mucho de la rugosidad y la porosidad de la superficie.

Deje secar la primera capa 4 horas, luego aplique una segunda capa fina a una tasa de cobertura de 150-300 p<sup>2</sup> (14-28 m<sup>2</sup>) por galón. **Importante:** Asegúrese de aplicar dos capas muy finas. No sobrecargue el producto ni permita que se formen charcos. Se seca al tacto en 1 hora. Tarda más tiempo en secarse con temperaturas más frías o mayor humedad. Los pisos pueden transitarse moderadamente después de 24 horas. Espere 72 horas antes de colocar nuevamente los muebles o de permitir el tránsito intenso. Espere por lo menos 30 días antes de limpiar con un detergente líquido suave y no abrasivo. No camine sobre superficies húmedas. Guarde el producto sin usar para futuros retoques. Nota: Las superficies horizontales pueden estar sujetas a un desgaste excesivo. Utilice un producto como BEHR SPECIALTY™ Sellador Wetlook N.º 985 para retoques periódicos para aumentar el nivel de brillo o mayor protección.

### PRECAUCIONES/ LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- No diluya el producto.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 50 °F y 90 °F. Las temperaturas superiores a 90 °F pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado. Evite pintar bajo los rayos directos del sol. **NOTA:** Si la superficie está caliente al tacto, se considera caliente para aplicar este recubrimiento.
- No lo aplique si se esperan fuertes vientos o si se esperan lluvias dentro de las próximas 24 horas.
- No camine sobre las superficies teñidas húmedas.
- Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar para que se seque por completo.

\* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al 001-866-592-0918 ©2014 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A. Rev. 12/29/2014





## TINTA DECORATIVA PARA CONCRETO N.º 863 BASE ENTINTABLE

### LIMPIEZA:

- Utilice agua y jabón.
- Deseche apropiadamente los trapos sucios y proteja el producto de congelarse.
- Para desechar los recipientes vacíos y el producto sin usar, póngase en contacto con su centro local de servicios de recolección.

Diríjase a la Guía de Behr® para Pintar Interiores para consejos adicionales o visítenos en behr.com para obtener asesoramiento especializado para proyectos y para una perfecta coordinación de colores con COLORSMART POR BEHR™.

**¡ADVERTENCIA!** Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, puede desprender polvo de plomo. **EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN EVITAR EXPONERSE TAMBIÉN.** Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese sobre cómo protegerse usted y a su familia contactando la Línea Nacional de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD o visite [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, alcalinidad, aceite, grasa, cera, barniz, manchas de algas y moho, pintura suelta o desprendida, óxido y cualquier otra sustancia extraña.

**Hongos:** Todas las superficies deben estar limpias de hongos, manchas de hongo y suciedad antes de aplicar el recubrimiento. Interior: Evite el contacto con ropa, alfombras y telas. Aplique con un paño limpio o una esponja. Enjuague completamente la superficie con agua limpia. La exposición prolongada de las superficies pintadas puede dañar el acabado.

**Mampostería:** Todas las superficies de mampostería deben curarse durante un mínimo de 30 días antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o inferior antes de aplicar el acabado. La mampostería lisa puede requerir una superficie áspera adecuada para la adhesión. Se recomienda un perfil de la superficie del concreto (CSP) de 1-5. Para todas las demás superficies de concreto lisas, cree un terminado utilizando BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador para Concreto y Mampostería N.º 991 o utilice medios mecánicos. Elimine los agregados y desechos sueltos con BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y Limpiador para Concreto y Mampostería N.º 990. Friegue vigorosamente la superficie con una escobilla de plástico o hidrolavadora. Enjuague con abundante agua y deje secar. Proteja las áreas circundantes. No coloque cinta adhesiva sobre las superficies que ya se han recubierto con tinta o sellador, porque las cintas pueden desprender el recubrimiento. Para una penetración y una adherencia adecuada, utilice BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador para Concreto y Mampostería N.º 991. Quite las manchas más difíciles del concreto utilizando un producto como BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y Limpiador para Concreto y Mampostería N.º 990. El piso debe estar completamente limpio, enjuagado y seco para que la tinta pueda penetrar y adherirse a la superficie. Importante: Si no se enjuaga completamente la superficie de concreto, se pueden producir problemas de adhesión.

### INFORMACIÓN GENERAL:

**¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES. ¡ADVERTENCIA!** Es sabido para el estado de California que este producto contiene químicos que pueden causar cáncer y defectos al nacer u otros defectos reproductivos. **¡ADVERTENCIA!**

**¡IRRITANTE! DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA.** Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

