



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

BEHR SPECIALTY® PARA MADERAS

5 en 1 SELLADOR, TINTA, PROTECTOR, IMPREGNANTE, E IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR

Barniz/Tinta/ Impermeabilizante en uno Base Agua	Acabados	Color	Tipo	Uso	Reductor
	Mate	Semi-Transparente	100% acrílica	Interior y Exterior	NO REQUIERE



Información del Producto

BEHR SPECIALTY® 5 en 1 SELLADOR, TINTA, PROTECTOR, IMPREGNANTE E IMPERMEABILIZANTE EN UNO provee color y protección en un solo paso. Debido a su fórmula 100% acrílica duradera, perdura hasta 3 años en terrazas y 5 años en enrejados y revestimientos. Elija entre 60 colores diferentes que agregan belleza mientras permiten que se vea la madera natural. La tinta ofrece un acabado duradero, impermeabilizante que protege contra los rayos UV dañinos del sol. Es fácil de limpiar con jabón y agua.

Ventajas y beneficios

- Tinta, Sellador, Protector, Impregnante e Impermeabilizante en uno
- Color y protección en un solo paso
- Acabado duradero repelente al agua
- Gran Resistencia a la intemperie, la humedad, la lluvia, envejecimiento, el descoloramiento, y los daños contra rayos UV
- Acabado de alta resistencia a los hongos
- Fácil de aplicar, listo para usar
- Gran poder de penetración con mayor protección
- Fácil de aplicar, listo para usar
- Secado rápido
- 100% Acrílica, producto ecológico que no daña el medio ambiente.
- Aplicación sobre puertas, portones, ventanas, terrazas, muros de madera, barandas, marcos, cercas, cielos, vigas, rejas, enrejados, siding (revestimientos), muebles de jardín y maderas decorativas (Exterior)
- Bajo olor, bajo niveles de COV
- Realzan y acentúan el diseño de la veta de la madera (Semi-transparente)

Características del Producto

Acabado.	0DWH
a a e inta	
Base Entintable	
Sólidos	
• En peso	%
(ASTM D 2369-86)	
• En volumen	20%
(ASTM D 2369-86)	
Rendimiento	1 m ² /L
(ASTM D 1849-95)	
Tiempos de secado (ASTM D 1640)	
• Al tacto	1 hora
• Para reaplicar:	2 horas
• Secado completo:	24 horas
VOC	<275 g/L
(ASTM D 3960-87)	
Viscosidad	Copa Zahn n. 2:
(ASTM D1084)	20 a 45 segundos
Espesor Recomendado de la Capa: Húmeda:	-.6 mils
Espesor Recomendado de la Capa: Seca	0.6- 1.2 mils
Estabilidad¹	1 año
Empaque	Litro , Galón

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Preparación de la superficie:

- **Limpia.** Antes de aplicar el acabado, la superficie debe estar seca, limpia y libre de suciedad, grasa, pegamento y recubrimientos existentes. Elimine todos los acabados anteriores utilizando un removedor de pintura para trabajos duros, antes de lijar. Lije todas las superficies de madera mediante lijado, cepillado u otro medio abrasivo disponible. Remueva todo el polvo de las superficies lijadas.

- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- **Opaca.** La superficie no deberá ser brillante ni estar pulida.

Métodos de preparación de la superficie

Superficies nuevas de madera

- Rellene las imperfecciones con el resanador para madera.
- Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grano grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa.
- Limpiar la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo.

Sistemas Recomendados

Superficies de Madera.

Sistema para Interiores o Exteriores

2-3 capas Barniz Marino Base Agua

Nota: Lije ligeramente entre capas. Dependiendo de la porosidad de la madera aplicar una tercera mano si se requiere. El resultado final es un acabado terso y sedoso.

Usos Recomendados:

Recomendado para superficies exteriores de madera, sin sellador, preparadas adecuadamente tales como:

-
-
- Puertas
-
-
-
-

Superficies de aplicación

- MaderaHQH\WHULRUHV

INFORMACIÓN TÉCNICA: BARNIZ MARINO INTERIOR/EXTERIOR BASE AGUA

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: De 10 a 32°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 72 horas siguientes a la aplicación.

Preparación del material

MÉZCLELO COMPLETAMENTE antes de la aplicación. No agitar ni diluir.

Métodos de aplicación

Brocha de cerdas naturales

- Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.

Rodillo

- NO SE RECOMIENDA

Equipo Airless

- NO SE RECOMIENDA

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con Agua

Precauciones y

Limitaciones de responsabilidad

**¡PRECAUCIÓN!
¡IRRITANTE! PODRÍA CAUSAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS. DAÑO SI SE INGIERE. EVITE CONTACTO CON LA PIEL. PODRÍA CAUSAR UNA LIGERA IRRITACIÓN EN LA PIEL Y UNA IRRITACIÓN GASTROINTESTINAL DE MODERADA A SEVERA Y EN EL SISTEMA RESPIRATORIO.**

USAR CON VENTILACIÓN

ADECUADA. Utilice ropa protectora, guantes de plástico resistentes al ácido y gafas protectoras. Evite respirar el rocío. Si se utiliza correctamente, un respirador ofrecerá protección adicional.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo. Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón.

NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de BEHR.

¹ Un año en envase perfectamente cerrado