



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

BEHR SPECIALTY® PARA MADERAS

5 en 1 SELLADOR, TINTA, PROTECTOR, IMPREGNANTE, E IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR

Barniz/Tinta/ Impermeabilizante en uno Base Agua	Acabados	Color	Tipo	Uso	Reductor
	Mate	Color Sólido	100% acrílica	Exterior	NO REQUIERE



Información del Producto

BEHR SPECIALTY® 5 en 1 SELLADOR, TINTA, PROTECTOR, IMPREGNANTE E IMPERMEABILIZANTE EN UNO provee color y protección en un solo paso. Debido a su fórmula 100% acrílica duradera, perdura hasta 5 años en terrazas y 15 años en enrejados y revestimientos. Elija entre 60 colores diferentes que agregan belleza mientras permiten que se vea la textura de la madera. La tinta ofrece un acabado duradero, impermeabilizante que protege contra los rayos UV dañinos del sol. Es fácil de limpiar con jabón y agua.

Ventajas y beneficios

- Tinta, Sellador, Protector, Impregnante e Impermeabilizante en uno
- Color y protección en un solo paso
- Acabado duradero repelente al agua
- Gran Resistencia a la intemperie, la humedad, la lluvia, envejecimiento, el descoloramiento, y los daños contra rayos UV
- Acabado de alta resistencia a los hongos
- Fácil de aplicar, listo para usar
- Gran poder de penetración con mayor protección
- Fácil de aplicar, listo para usar
- Secado rápido
- 100% Acrílica, producto ecológico que no daña el medio ambiente.
- Aplicación sobre puertas, portones, ventanas, terrazas, muros de madera, barandas, marcos, cercas, cielos, vigas, rejas, enrejados, siding (revestimientos), muebles de jardín y maderas decorativas (Exterior)
- Bajo olor, bajo niveles de COV
- Restaurador, rellena grietas hasta de ¼" de pulgada (Color Sólido)

Características del Producto

Acabado.	Mate
Máx. Carga de Tinta:	N.º 211 Base Blanca 3,79L/118ml (124 oz/4 oz) N.º 213 Base Oscura 3,43L/355ml (116 oz/12 oz)
Base Entintable Sólidos	
• En peso	50% (ASTM D 2369-86)
• En volumen	39% (ASTM D 2369-86)
Rendimiento	Hasta 21 m ² /L (ASTM D 1849-95)
Tiempos de secado	(ASTM D 1640)
• Al tacto	1 hora
• Para reaplicar:	2 horas
• Secado completo:	24-48 horas
VOC	<100 g/L (ASTM D 3960-87)
Viscosidad	68-77 KU (ASTM D562 - 10)
Espesor Recomendado de la Capa: Húmeda:	2.7-5.4 mils
Espesor Recomendado de la Capa: Seca	1.0- 2.0 mils
Estabilidad¹	2 años
Empaque	Galón

Preparación de la superficie

Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones.

Preparación de la superficie:

- **Limpia.** Antes de aplicar el acabado, la superficie debe estar seca, limpia y libre de suciedad, grasa, pegamento y recubrimientos existentes. Elimine todos los acabados anteriores utilizando un removedor de pintura para trabajos duros, antes de lijar. Lije todas las superficies de madera mediante lijado, cepillado u tro medio abrasivo disponible. Remueva todo el polvo de las superficies lijadas.
- **Seca.** No deberá existir humedad en la superficie.
- Utilice el producto cuando la temperatura de la superficie y el clima estén entre 10-32° C. No lo utilice si se espera lluvia dentro de 8 horas.

Métodos de preparación de la superficie

Superficies nuevas de madera

- No se necesita primer/sellador en la mayoría de las maderas. Sin embargo maderas rojas, cedro, ciprés y otras maderas que "manchan" contienen aceites naturales solubles al agua los cuales pueden causar descoloración de colores blancos y pasteles; por lo tanto aplique primer/sellador a las maderas arriba mencionadas aplicando una capa de un producto como BEHR PREMIUM PLUS® No. 436 Primer/Sellador para Multiúsos.
- Lea la etiqueta para instrucciones adicionales.
- Mantenga una orilla húmeda cuando lo aplique. Siempre distribuya con brocha y aplique el producto de lado a lado o de lo largo de la madera para prevenir marcas de empalme. Si se aplica en exceso, podría fracasar la aplicación, incluyendo desprendimientos y cuarteaduras.
- Evite aplicar la tinta en exceso. Se recomiendan 2 capa delgadas.
- Para obtener un rendimiento óptimo, aplique el acabado a los seis lados de la madera.

Sistemas Recomendados Superficies de Madera.

Sistema para Exteriores

2 capas Tinta Impermeabilizante Color Sólido

Usos Recomendados:

Recomendado para superficies exteriores de madera, sin sellador, preparadas adecuadamente tales como:

- Decks de madera
- Barandillas
- Puertas
- Tablillas de recubrimiento,
- Revestimientos
- Techos
- Enrejados
- Muebles de patio de madera
- Materiales compuestos.

Superficies de aplicación

- Madera en exteriores

INFORMACIÓN TÉCNICA: BARNIZ MARINO INTERIOR/EXTERIOR BASE AGUA

Aplicación

Condiciones de aplicación

- Temperatura Ambiente: > 10°C
- Temperatura de la superficie: De 4.5 a 32°C
- Humedad Relativa: Menor a 85%
- Nunca aplique frente a los rayos del sol. Aplique en horas donde esto no suceda: o bien use carpas o lonas para crear sombra
- No aplique en exteriores si existe pronóstico de lluvia en las 8 horas siguientes a la aplicación.
- No permita que se congele.
- No lo utilice sin añadir colorantes tintados.
- NO DILUYA EL PRODUCTO
- Pruebe el producto para el color en un área pequeña oculta antes de proceder.
- La aplicación excesiva de la tinta llevará a que fracase en la superficie incluyendo desprendimientos y cuarteaduras.
- Las superficies entintadas pueden ser resbaloscuando están húmedas.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

Preparación del material

MÉZCLELO COMPLETAMENTE antes de la aplicación. No agitar ni diluir.

Métodos de aplicación

una brocha de nailon/poliéster o un aplicador de almohadilla.

Rodillo

- Debe limitarse la aplicación con rodillo en áreas ásperas únicamente.
- Utilice de 3/8-1/2"

Equipo Airless

- Utilice puntilla .015-.019" filtro de malla #60

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con Agua

Precauciones y

Limitaciones de responsabilidad

¡PRECAUCIÓN!
¡IRRITANTE! PODRÍA CAUSAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS. DAÑO SI SE INGIERE. EVITE CONTACTO CON LA PIEL. PODRÍA CAUSAR UNA LIGERA IRRITACIÓN EN LA PIEL Y UNA IRRITACIÓN GASTROINTESTINAL DE MODERADA A SEVERA Y EN EL SISTEMA RESPIRATORIO.

USAR CON VENTILACIÓN

ADECUADA. Utilice ropa protectora, guantes de plástico resistentes al ácido y gafas protectoras. Evite respirar el rocío. Si se utiliza correctamente, un respirador ofrecerá protección adicional.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo. Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15 minutos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón.

NO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD. CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.

Precauciones de seguridad

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) antes de usar los productos indicados en esta hoja de información técnica.

Los datos técnicos e instrucciones publicadas están sujetos a cambios sin previo aviso. Para mayor información técnica e instrucciones, póngase en contacto con su representante de BEHR.

¹ dos años en envase perfectamente cerrado